



Fibromax[®] MR

Kwaliteitsvolle, vochtwerende MDF-plaat voor industriële verwerking en interieurtoepassingen in vochtige omgevingen

Fibromax MR is een uiterst betrouwbare MDF-plaat met een hoge densiteit. Het goed verdichte oppervlak van de platen heeft een hoge schuurkwaliteit. Fibromax MR is inzetbaar in serviceklasse 2 (vochtige omgeving) en in de biologische risicoklassen 1 en 2 van norm EN 335-3. De platen worden groen ingekleurd en kunnen ingezet worden in omgevingen met een hoge en schommelende luchtvochtigheid.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken



MDF.H (EN 622-5)



Vochtwerend



vc wood
wood | panels | concepts

 **UNILIN**

Fibromax[®] MR

Toepassingen

Zowel voor standaardschrijnwerk als in ruimtes met een hogere luchtvochtigheidsgraad – zoals badkamers en keukens – is de Fibromax MR-plaat de keuze bij uitstek. Dankzij de sterk verdichte kern kan de Fibromax MR ingezet worden bij alle freestoeppassingen. Bovendien kan u het oppervlak van de MDF-plaat afwerken met een laag melamine, fineer, lak, verf of laminaat.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden									
Dikte EN 324-1	mm	6	9	12	15	16	18	19	22	28	30
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden									
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	27	27	26	24	24	24	24	22	22	22
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	2700	2700	2500	2400	2400	2400	2400	2300	2300	2300
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,70	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	18	12	10	8	8	8	8	7	7	7
Treksterkte na cyclus EN 321 optie 1	N/mm ²	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15
Zwelling/24u na cyclus EN 321 optie 1	%	25	19	16	15	15	15	15	15	15	15

Fibromax MR voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm E 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibromax MR is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com. Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Fibromax MR is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.



UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 - 8780 Oostrozebeke - Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com