vc wood
wood | panels | concepts

Aqua Multi

Een

Définition - Propriétés

Aqua Multi est une micro-émulsion « prête à l'emploi » insecticide, fongicide et antitermites, pour le traitement préventif et curatif des bois de construction : charpentes, ossatures bois, etc…

Aqua Multi est un produit certifié suivant le règlement technique CTB-P+, des produits de traitements destinés au public.

Domaine d'application

Aqua Multi est destiné au traitement insecticide et fongicide des bois d'œuvre sains ou infestés.

Après le traitement, les risques couverts sont ceux des classes 1 et 2 des normes EN 335-1 et -2, ainsi que de la classe 3-A (usage extérieur, protégé et hors contact du sol - bois résineux et feuillus).

Caractéristiques

matières actives :

iodocarbamate
propiconazole
tébuconazole
cyperméthrine

aspect liquide jaune pâle.
densité : 1
pH : 6,1 – 6,7

Les performances du Aqua Multi sont établies à partir des essais normalisés d'efficacité, suivant la norme EN 599-1 (performances des produits préventifs de préservation des bois) :

EN 46 + EN 73 + EN 84 contre les capricornes, EN 20-1 + EN 73 contre les lyctus,
EN 113 + EN 73 + EN 84 contre les champignons basidiomycètes (pourriture du bois), EN 118 + EN 73 + EN 84 contre les termites,

et d'efficacité curative :

EN 22 contre les capricornes,
EN 370 + EN 73 contre les vrillettes.
Aqua Multi reçoit un avis favorable de mise sur le marché
par la commission d'experts sur examen du dossier toxicologique et écotoxicologique.

Mode de Traitement

Traitement préventif :

L'application de Aqua Multi peut être effectuée par : badigeonnage (1 ou 2 applications suivant la classe de risque) ; trempage court de 30 secondes à 3 minutes

Traitement Curatif :

Procéder au nettoyage et bûchage des bois attaqués. Aqua Multi peut être appliqué par : badigeonnage et aspersion (double application de surface), injection sous pression pour les bois de forte section (chevrons, bastaings, etc...).

Consommation

Traitement préventif :
Classe 1 : 100 g/m2 en 1 couche (Résineux et Feuillus)
Classe 2 : 100 g/m2 en 1 couche (Résineux et Feuillus)
Classe 3 : 100 g/m2 en 1 couche (Résineux)
Classe 3 : 200 g/m2 en 2 couches (Feuillus)

Traitement curatif :

300 g/m^2 ou 25 litres/m^3 suivant les essences et les modes d'applications (badigeonnage, injection, ...).

Séchage - Fixation

- séchage : de 24 à 48 heures en atmosphère ventilée, dans les conditions normales.
- fixation : après égouttage sous abri : 4 heures également sous abri, dans les conditions normales. Après cette période, la fixation du produit est acquise.

Les bois traités avec Aqua Multi peuvent être collés, peints, vernis ou lasurés (Arcobois, Arcolor, Arcolam, Sarpavernis, etc…).

Conditionnement

- Bidons de 1, 5, 25 et 60 litres

Précautions d'emploi

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est très recommandé.
Après l'emploi, se laver soigneusement le visage et les mains.
En cas de projection sur la peau et dans les yeux, laver abondamment avec de l'eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Tenir à l'écart des denrées alimentaires et des plantes.
Ne pas rejeter dans l'environnement.
Ne pas réutiliser l'emballage.

Se reporter à la fiche de Données de Sécurité, ainsi qu'aux recommandations note intitulée « Produits de Traitement du Bois » de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité 30 rue Olivier-Noyer 75680 PARIS CEDEX 14 Tél. : 01 40.44.30.00).

NOTA
Les informations ci-dessus n'ont d'autre but que de faciliter le travail de nos clients.
Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de SARPAP, les conditions d'emploi échappant à son contrôle.
Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions de conservation et de mise en œuvre. Les renseignements que nous donnons reflètent la réglementation en vigueur et les connaissances techniques que nous avons acquises à la date de la notification de la présente fiche.
Avant toute mise en œuvre, s'assurer que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une

édition plus récente susceptible de prendre en compte des données nouvelles.