

Voegenvuller gipsplaten **FILLER B45**

Omschrijving

Siniat FILLER B45 is een voegmiddel in poedervorm geschikt voor het vullen van naden van gipskartonplaten met afgeschuinde kanten (AK, 4-AK) half ronde afgeschuinde kanten (HRAK) en van (schroef-) gaten. Na menging met water vormt het een eenvoudig verwerkbaar en hechtende massa. Het voegmiddel gebruiken in combinatie met wapeningsstroken (bij voorkeur papier). Zorgt na uitharding voor een sterke verbinding van gipsplaten geschikt voor definitieve afwerking.

Voor een optimaal eindresultaat wordt het gebruik aan van een Siniat finisher aangeraden:

- finisher in poedervorm **PREGYLYS 75 S**
- finisher gebruiksklare pasta **READYMIX FINISHER PRO**

Bijzondere eigenschappen

- De korte verwerkingstijd en snelle droogtijd maken dit voegmiddel ideaal voor **kleine tot middelgrote projecten** waarbij de tweede laag en finisherlaag **dezelfde dag** kunnen worden aangebracht
- gemakkelijk aan te maken, mengt goed met water
- eenvoudig smeerbaar: voldoende consistent en smeug
- bijzonder weinig krimp
- perfecte hechting voor finisher



Normen en reglementeringen

- CE markering
- hEN 13963:2014
- DoP: SIDE139630001
- System 3
- Brandvoortplantingsklasse: A2-s1,d0

Technische eigenschappen

- Kleur: wit (na uitdroging)
- Vorm: poeder
- Soort voeg: sneldrogend (uitharden door binding)
- Houdbaarheid: minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op zak
- Droog en vorstvrij bewaren

Specifieke eigenschappen

- Verwerkingstijd: start uitharding vanaf 45 minuten (*)
- Droogtijd: volgende laag kan worden aangebracht vanaf +/- 90 minuten (*)
- Verbruik/rendement: +/- 0,2kg/m² (gipsplaten 1200mm breedte)

(*) *Verwerkings- en droogtijd:*

afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie

Veiligheid

Aangezien dit product is gemaakt van voornamelijk minerale grondstoffen, kan het sporen van kwarts bevatten. Bij het toepassen van mechanische handelingen op dit product kunnen stofdeeltjes vrijkomen die kwarts deeltjes kunnen bevatten. Bij mechanische handelingen op deze producten maak altijd gebruik van algemene en persoonlijke beschermingsmaatregelen (veiligheidsbril, stofmasker, handschoenen, etc.).

1. Vermijd de vorming van stof in lucht met behulp van gereedschap met stofafzuiging.
2. Waarborg voor voldoende ventilatie op de werkplek.
3. Vermijd aanraking met de ogen en huid en het inademen van stof door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, beschermende kleding en stofmasker van ten minste type P2).

Voor meer informatie, zie onze website.

Afmetingen en verpakking

Product code	EAN code	Omschrijving	Verpakking	Gewicht	Pallet (*)
119815	5907697662694	FILLER B45 5kg	1 zak	5kg	200 zakken per pallet
94244	5907697662595	FILLER B45 12,5kg	1 zak	12,5kg	90 zakken per pallet

(*) Wegwerppallet met krimphoes

Verwerking


- Meng in een schoongemaakte kunststof emmer met proper water
- Gebruik schoon gereedschap van corrosiebestendig materiaal
- Op de werf moet de temperatuur tijdens het voegen alsook gedurende de volledige uithardingstijd van het voegproduct, hoger zijn dan 5°C
- Het voegproduct nooit met andere producten mengen
- Handmatig aan te brengen
- Handmatig of elektrisch mengen (bij voorkeur)
- Poeder mengen met zuiver water totdat klontervrije massa wordt bekomen van vereiste samenhang.
Mengverhouding = 0,55 liter water per 1 kg poeder.
- Aanbrengen in dunne lagen van maximaal 3mm per laag
- Te verwerken in combinatie met wapeningsstroken (bij voorkeur papier)
- Met Siniat FILLER B gevulde naden afwerken met
 - ofwel **Siniat FINISHER Prégyls 75 S** poeder
 - ofwel **READYMIX FINISHER PRO** gebruiksklare pasta



1
Vul de voeg gedeeltelijk met een Siniat B-FILLER naar keuze, afhankelijk van de gewenste verwerkingstijd. Bij grotere projecten is het aangeraden om een B-FILLER met een langere verwerkingstijd te gebruiken.



2
Trek in het midden van het voegmiddel een lijn met de spatel. Deze dient als markering voor de wapeningsband.



3
Bring de wapeningsband aan in het midden. Voor de beste afwerking en voeg zonder scheurvorming raden wij aan gebruik te maken van een wapeningsband uit papier.



4
Druk met de spatel voorzichtig de wapeningsstrook in het voegmiddel.



5
Bring met de pleisterspaan een tweede laag B-FILLER aan om de naad volledig te vullen.



6
Laat het voegmiddel volledig uitdrogen alvorens de naad af te werken met een Siniat finisher: PRÉGYLYS 75S (poeder te mengen met water) of READYMIX PRO (gebruiksklare pasta). Zodra de eindlaag volledig droog is, deze licht opschuren om een vlak oppervlak te krijgen.