



Duro Form ANTI DERAPANT

- **Description:** contreplaqué en bois durs de grande qualité avec des plis jointés à la machine recouverts d'une côté d'un film phénolique Dynea marron foncé de 240 g/m² avec aspect anti dérapant et de l'autre côté avec un film lisse de 120 g/m².
- **Usage final:** panneau structurel CE2+ (EN 636-3). Les panneaux trouvent également leur place dans des applications extérieures de structure dans les secteurs du bâtiment et du transport.

Contactez Altripan

info@altripan.be
Luithagenhaven 19
2030 ANVERS

tel + 32 (0)3 542 61 60
fax +32 (0)3 542 04 02

Visitez notre site Web
www.altripan.com

Altripan est un leader européen de l'importation de contreplaqué de qualité, fort d'une expérience de plus 40 ans.

Duro Form ANTI DERAPANT

Déclaration des Performances

Description	contreplaqué en bois durs de grande qualité avec des plis jointés à la machine recouverts d'une côté d'un film phénolique Dynea marron foncé de 240 g/m ² avec aspect anti dérapant et de l'autre côté avec un film lisse de 120 g/m ² .
Type de bois	placages d'eucalyptus sélectionnés
Classe de collage	WBP selon la norme EN 314-2 classe 3
Émission de formaldéhyde	EN 717-2 classe E1
Teneur en humidité	selon la norme EN 322 – environ 8-12 %
Poids	environ 630 kg/m ³
Résistance à l'usure	valeur d'abrasimètre Taber (DIN 53799) environ 320 rotations
Collage des bords	double traitement marron foncé
Tolérances	Épaisseur selon la norme EN 324-1 Equerrage selon la norme EN 324-2: 1mm/m' Largeur et longueur conformes à la norme EN 324-1: +/- 3,5 mm
Taille du panneau	1250x2500 mm

mm	9	12	15	18	21	24	27	30
plis	7	9	11	13	15	17	19	21
colisage	100	75	60	50	43	37	33	30